

DECOLINE / Klarlack

2K DECO-SOFT-TOUCH 692

Lösemittelbasierender, decopaintkonformer 2K Softlack.

**Decopaint
konform!**
Produkteigenschaften:

Transparenter, decopaintkonformer Decklack mit stumpfmattem Erscheinungsbild und einer angenehmen, weichen, „gummiartigen“ Haptik zur Beschichtung von transparenten oder mit JORACOLOR JC 150 farbigen lackierten Flächen im Innenbereich. Das Material ist unkompliziert in der Anwendung.

Geeignet zum Ablackieren von:

- mit JORACOLOR JC 150 lackierten Oberflächen
- High Solid Grundlack H 4500

Technische Daten:

Materialbezeichnungen:

2 K DECO-SOFT-TOUCH 692

Farbe:	transparent
Glanzstufe:	stumpfmatt
Mischungsverhältnis:	5:1 nach Volumen mit Härter H 132 Stammlack und Härter sorgfältig vermischen
Topfzeit:	ca. 4 Stunden (bei besonders hohen Temperaturen sowie offenen Gebinden kann sie sich verkürzen)
Festkörper:	ca. 52 %
Dichte:	ca. 0,98 g/cm ³
VOC in Applikationsform:	< 500g/L
Lieferviskosität:	90 – 100 Sek. (DIN4)
Verarbeitungsviskosität:	ca. 58 Sek. (DIN4)

Verarbeitung: 2 K DECO-SOFT-TOUCH 692 wird als Decklack, in 1 Spritzgang aufgetragen.

Schliff : K 240 - 320
(Der Zwischenschliff dient u.a. auch dem Verbund der Lackschichten und ist unmittelbar vor dem nächsten Lackauftrag vorzunehmen. Schleifstaub sorgfältig entfernen!)

Auftragsart:

Becherpistole: Düse: 1,8 -2,0 mm
Spritzdruck: 2,0 -3,0 bar

Airless: Düse: 0, 28 -0, 33 mm
Spritzdruck: 100 -120 bar

Air mix: Düse: 0, 28 -0, 33 mm
Spritzdruck: 100 -120 bar
Zerstäubedruck: 1,0 -1,5 bar

Auftragsmenge: 150 -180 g/m²

Verdünnung: Bei Bedarf 5 -10% mit DD-Verdünnung V 2244

Verzögern:

Trocknung: staubtrocken nach: ca. 80 min.*
durchgetrocknet nach: ca. 24 Std.*
ausgehärtet nach: 7 – 10 Tagen
(*bei 20°C und 35-65% rel. Luftfeuchte)

Reinigung: Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit
- Nitro-Verdünnung V 1415 oder
- DD-Verdünnung V 2244 oder
- DD-Waschlöser V 2249 reinigen.

Überarbeitung: nach intensivem Anschleifen, ist ein Überlackieren mit 2 K DECO-SOFT-TOUCH 692 möglich.

Temperatur: Spritz- und Trockenraum sowie Lackmaterial und Werkstücke 20°C

DECOLINE / Klarlack

2K DECO-SOFT-TOUCH 692

Lagerung:

Gut verschlossen, kühl und trocken lagern.

Lagerfähigkeit:

2 K DECO-SOFT-TOUCH 692: 6 Monate
 Härter H 132: 6 Monate
 (jeweils im nicht angebrochenen Originalgebinde)

Prüfnormen:

- EN71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- Formaldehydfrei
- frei von Holzschutzmitteln wie z.B. Lindan, Pentachlorphenol (PCP), Polychlorierte-Biphenyle (PCB).

Besondere Hinweise:

- Vor der Lackierung muss die Eignung des Lacksystems auf dem gewünschten Untergrund mittels Probelackierung geprüft werden.
- 2 K DECO-SOFT-TOUCH 692 vor Gebrauch kräftig aufrühren!
- Härter und Stammlack gut vermischen!
- Die Flächen müssen vor dem Lackauftrag einwandfrei geschliffen, trocken, fett-, öl- und silikonfrei sein.
- Frisch lackierte Flächen sind vor Staub, Spritznebel, Zugluft und Untertemperatur zu schützen.
- Hohe Luftfeuchte und eine Holzfeuchte über 10% sind unbedingt zu vermeiden. Die angegebenen Zeiten sind abhängig von der Auftragsmenge, der Holzart, der Raumtemperatur und der rel. Luftfeuchte
- Mit JORACOLOR JC 150 lackierte Farblackflächen können, ohne anschleifen, am gleichen Tag mit 2 K DECO-SOFT-TOUCH 692 ablackiert werden. Die stark mattierende Wirkung von 2 K DECO-SOFT-TOUCH 692 ergibt bei leuchtenden Farben eine Farbtonverschiebung. 2 K DECO-SOFT-TOUCH 692 eignet sich nur als Decklackschicht. Als Grundierung farblos dient High Solid Grundlack H4500, bei farbigen Teilen JORACOLOR JC 150.
- Stark färbende Flüssigkeiten (z.B. Rotwein, Obstsaften) sollten sofort entfernt werden, da sie sonst zu Verfärbungen der Lackschicht führen können.

Anwendungsbeispiel für den Aufbau auf buchefurnierten Platten:

<u>Schritt 1</u>	Anzahl	Produktbezeichnung	Auftragsmenge	Trocknung	Zwischenschliff
	1 x	HIGH SOLID GRUNDLACK H 4500	120 – 140 g	über Nacht	K 240 - 320
<u>Schritt 2</u>					
	1 x	DECO-SOFT-TOUCH 692	150 – 180 g	über Nacht	-----

Sicherheit:

Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist zu beachten. Entzündlich. Enthält Isocyanate. Härter und verarbeitungsfertige Beschichtungsstoffe können Haut und Atemwege reizen, sensibilisieren und allergische Reaktionen auslösen. Während und auch nach dem Verarbeiten für ständige Frischluftzufuhr sorgen. Dämpfe nicht einatmen, beim Spritzen Atemschutz erforderlich. Allergiker und Personen, die zu Erkrankungen der Atemwege neigen, dürfen nicht für Arbeiten mit diesen Beschichtungsstoffen herangezogen werden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Offenes Licht und Feuer vermeiden. Funkenbildung verhindern, deshalb alle elektrischen Geräte, Schalter u. ä. außer Betrieb setzen, sofern nicht Ex-geschützt!

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Sondereinstellungen, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend unserem Erkenntnisstand geben, sind unverbindlich und kein vertragliches Rechtsverhältnis und begründen keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen, da deren Anwendung, Verwendung und Verarbeitung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Stand 3/2017

