









ARTIKEL: ACRYPUR-GRUND

ART.-NR.: H 23100

SYSTEM: Lösemittelhaltige 2K Grundierung auf PUR-Acrylatbasis


PRODUKTBESCHREIBUNG		ANWENDUNGSBEREICH		
<p>Bei JORDAN CLASSICLINE handelt es sich um bewährte schnell trocknende und preisbewusste Lösemittellacksysteme.</p> <p>ACRYPUR-GRUND H 23100 ist eine farblose, lösemittelhaltige 2K Grundierung auf PUR-Acrylatbasis und ist dank einfacher Handhabung und schneller Trocknung unkompliziert in der Verarbeitung. Die Grundierung besitzt dabei eine ausgezeichnete Trockenschleifbarkeit.</p> <p>H 23100 zeichnet sich zusätzlich aus durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> sehr hohe Füllkraft einfache Handhabung sehr gute Schleifbarkeit 		<p>Eignet sich zur Beschichtung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> verschiedensten Massivhölzern (Nicht für Exoten und holzinhaltsstoffreichen Hölzern) feinfurnierten Trägerplatten gebleichten/geräucherten Hölzern (siehe besondere Hinweise) <p>Das Produkt findet Anwendung für die Beschichtung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> Möbeloberflächen 		
TECHNISCHE DATEN		VERARBEITUNG		
<ul style="list-style-type: none"> Farbton: transparent 				
<ul style="list-style-type: none"> Glanzgrad: glänzend 		Auftragsmenge (g/m ²)		140-160
<ul style="list-style-type: none"> Lieferviskosität ca. 32 s DIN 53211/ 4 mm 		Anzahl an Schichten		2-3
<ul style="list-style-type: none"> Dichte: ca. 0,948 g/cm³ 		Düsengröße (mm)		1,5-1,8 0,28-0,33
		Spritzdruck (bar)		2,5-3,0 100-120
		Zerstäubedruck (bar)		1,0-1,5
TROCKNUNG		HÄRTER, VERDÜNNER, ZUSÄTZE		
Staubtrocken	20-30 min		Härter	10:1 nach Volumen mit Härter H 132
Schleifbar	2-4 h		Topfzeit	mit Härter H 132: 8 h (verkürzt sich bei hohen Temperaturen)
Überspritzbar	4 h		Verdünnung	Bei Bedarf: V2244
Stapelbar	15 h		Verzögerer	Bei Bedarf: V 19 max. Zugabe: 5 %
Durchgetrocknet	15 h			
Ausgehärtet	7 d			
(bei 20 °C und 35-65 % rel. Luftfeuchte und in Abhängigkeit zur Auftragsmenge)				

Artikel-Nr.: H 23100

LAGERUNG



Gut verschlossen, kühl und trocken lagern.

Lagerfähigkeit:

H 23100: 12 Monate

Härter H 132: 6 Monate

(jeweils im nicht angebrochenen Originalgebilde)

REINIGUNG



Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit

- Nitro-Verdünnung V 1415 oder
- DD-Verdünnung V 2244 oder
- UNI-WASCHLÖSER 803 reinigen.

BESONDERE HINWEISE

- Vor Gebrauch gründlich aufrühren!
- Die zu lackierenden Substrate sind vor der Beschichtung 12 Stunden im Produktionsraum zu konditionieren.
- Vor dem Auftrag muss die Eignung des Produktes auf dem gewünschten Untergrund mittels Probeauftrag geprüft werden.
- Die Fläche muss vor der Applikation einwandfrei geschliffen, trocken, staub-, fett-, öl- und silikonfrei sein.
- Die Gebinde vor Antrocknung schützen und immer sofort nach der Materialentnahme dicht verschließen. Von Sonnenlicht fernhalten, um Hautbildung zu vermeiden. Durch antrocknen entstandene Haut durch sieben entfernen.
- Lösungsmittelhaltige Produkte sind feuergefährlich, auch während der Verarbeitung und Trocknung.
- ACRYPUR-GRUND H 23100 kann mit GIESS-COLORLUX und PUR-SCHICHTER H 1363-1367 ablackiert werden.
- Gebleichte Hölzer müssen nach dem Bleichvorgang mit Wasserstoffsuperoxid/Salmiak 30 Stunden trocknen.

PRÜFNORMEN

Geprüft in Anlehnung an:

- EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen

Artikel-Nr.: H 23100

Sicherheit:

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. [Feb-21]

PLANTAG Coatings GmbH

Plantagenweg 34-38
32758 Detmold

DEUTSCHLAND

Fon: +49 5231 6002 661

Fax: +49 5231 6002 9661

E-Mail: info@jordanlacke.de

JORDAN LACKE – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH