Artikel-Nr.: CS 731-833

TECHNISCHES MERKBLATT



ARTIKEL: CLASSICSTAIN

ART.-NR.: CS 731-833

SYSTEM: Lösemittelhaltige 1K Beize









PRODUKTBESCHREIBUNG

JORDAN STAINLINE verfügt über vielfältige Beizsysteme mit nahezu unendlichen Möglichkeiten, nicht nur in der Farbgestaltung.

CLASSICSTAIN CS 731-833 ist eine farbige, lösemittelhaltige 1K Beize und zeichnet sich aus durch:

- Kein Aufrauhen
- Kein Wässern

ANWENDUNGSBEREICH

Eignet sich zur Beschichtung von:

- verschiedensten Massivhölzern (Nicht für Exoten und holzinhaltsstoffreichen Hölzern geeignet)
- feinfurnierten Trägerplatten

Das Produkt findet Anwendung in der Beschichtung von:

Möbeloberflächen

TECHNISCHE DATEN		VERARBEITUNG		
• Farbton:	CS731: 6 Grundtöne CS732/832: 21 Kartentöne CS733/833: Sondereinstellungen		- inv]} >1 <u></u>
		Auftragsm	enge (g/m²)	1L = 5 - 8m ²
Glanzgrad:		Anzahl an Schichten		
		Düsengröße (mm)		1,2 - 1,5
 Lieferviskosität 		Spritzdruck (bar)		2,0 - 2,5
Dichte:	ca. 0,984 g/cm³	Zerstäuberdruck (bar)		
	TROCKNUNG	HÄRTER, VERDÜNNER		, ZUSÄTZE
Staubtrocken			Härter	
Schleifbar		[—, —		
Überlackierbar	1-2 h		Topfzeit	
Stapelbar				
Durchgetrocknet			Verdünnung	
Ausgehärtet				
(bei 20 °C und 35-65 % rel. Luftfeuchte und in Abhängigkeit zur Auftragsmenge)			Verzögerer	

TECHNISCHES MERKBLATT



LAGERUNG



Gut verschlossen, kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen.

Lagerfähigkeit:

CS 731-833:

12 Monate

REINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit

- Nitro-Verdünnung V 1415 oder
- DD-Verdünnung V 2244 oder
- UNI-WASCHLÖSER V 803 reinigen.

(jeweils im nicht angebrochenen Originalgebinde)

BESONDERE HINWEISE

- Vor Gebrauch gründlich aufrühren!
- Die zu lackierenden Substrate sind vor der Beschichtung
 12 Stunden im Produktionsraum zu konditionieren.
- Vor dem Auftrag muss die Eignung des Produktes auf dem gewünschten Untergrund mittels Probeauftrag geprüft werden.
- Die Fläche muss vor der Applikation einwandfrei geschliffen, trocken, staub-, fett-,öl- und silikonfrei sein.
- Hohe Luftfeuchte und eine Holzfeuchte über 10% sind unbedingt zu vermeiden. Hohe Luftfeuchtigkeit führt zu längeren Trockenzeiten. Die angegebenen Zeiten sind abhängig von der Auftragsmenge, der Holzart, der Raumtemperatur und der rel. Luftfeuchte.
- Die Gebinde vor Antrocknung schützen und immer sofort nach der Materialentnahme dicht verschließen. Von Sonnenlicht fernhalten, um Hautbildung zu vermeiden. Durch Antrocknung entstandene Haut durch sieben entfernen
- Vor Beginn der Lackierarbeiten Farbton auf Richtigkeit prüfen (geringe Farbabweichungen vorbehalten).
 Ausfallmuster auf dem jeweiligen Holz anfertigen.
- Auch während der Verarbeitung gelegentlich umrühren um Gleichheit von Farbton, Deckkraft und Mattgrad sicherzustellen. Grundlage unserer Farbtöne ist die Betrachtung bei Tageslicht (D65).
- Bei Standardfarben dienen die in der Musterkarte gezeigten Farbtöne nur zur Orientierung.
- Lösungsmittelhaltige Produkte sind feuergefährlich, auch während der Verarbeitung und Trocknung.
- Das Wässern der Holzoberfläche unterstützt die gleichmäßige Farbgebung, ein transparenter Überzug erhöht die Widerstandsfähigkeit.
- Grundsätzlich ist zu sagen, dass durch den Lacküberzug der Beizton wesentlich beeinflusst wird.
- CS 731-833 ist nicht geeignet für gebleichte Hölzer.
- CLASSICSTAIN CS 731 und CS 832 sind
 Farbstoffkonzentrate welche nach einer Zugabe von 50%
 Aufheller CS 700 oder CS 800 (je nach Einsatzbereich) eine lösemittelbasierende Wisch bzw. Spritzbeize ergeben.

- CLASSICSTAIN CS 731 ist erhältlich in 6 Grundtönen, die außer weiß, untereinander mischbar sind.
- Mit CLASSICSTAIN-AUFHELLER CS 700 wird auf Holzarten wie z.B. Eiche, Esche, Nussbaum und Mahagoni durch wischen, mittels Lappen, ein porenbetontes Beizbild (Rustikal-Effekt) erzielt.
- Ein Aufhellen ist mit CS 700 (Lösemittel für Wischauftrag) möglich.
- Durch Zugabe von CLASSICSTAIN-AUFHELLER CS 800 wird auf Holzarten wie z.B. Buche oder Ahorn eine schnelltrocknende Spritzvariante erreicht.
- Um die gezeigten Beiztöne zu erreichen, wird als Decklack GIESS-COLORLUX H 371 - 377 oder PUR-SCHICHTER H 1363 -1367 empfohlen.
- Zum Schutz heller Beiztöne ist den Lacken 1 %
 Lichtschutzkonzentrat LK 45 beizugeben.
- CLASSICSTAIN CS 83X kann als Patina oder zum Einfärben unserer lösemittelhaltigen Lacke verwendet werden.

Sicherheit:

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. [Abr-21]

PLANTAG Coatings GmbH
Plantagenweg 34-38
32758 Detmold
DEUTSCHLAND
Fon: +49 5231 6002 661
Fax: +49 5231 6002 9661
E-Mail: info@jordanlacke.de

JORDAN LACKE – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH