

## Technische Information

### KALKEICHENPASTE P 1669 neu

Pigmentpaste auf Lösemittel - / Wasserbasis

Spritzfähige, weiße Porenpaste, zum Kalken von Eichenholz. Die erzielten Flächen bezeichnet man als „Eiche gekalkt“. Sie zeigen markant die herrliche Porenstruktur des Eichenholzes.

Materialbezeichnung: **Kalkeichenpaste P 1669 neu**

Farbton: weiß

Verdünnung: Wasser, Zugabe max. 20 %

Auftragsart: Spritzpistole, Pinsel, Ballen

Lagerbeständigkeit: mind. 6 Monate, vor Gebrauch gründlich aufrühren

Lieferviskosität: 15 – 20 sec. DIN 4

Auftragsmenge: 1 kg reicht für 7 – 10 m<sup>2</sup> Fläche

Eiche gegebenenfalls ausbürsten (keine Stahlbürste verwenden) und je nach Bedarf natur belassen oder gebeizt. Die Kalkeichenpaste wird grundsätzlich auf grundierten Flächen eingesetzt. Bei gebeizten Flächen kann ein zweimaliges dünnes grundieren mit leichtem Zwischenköpfen von Vorteil sein, da die Flächen dann zum Kalken glatter sind. Für die transparente Grundierung, auch auf gebeizten Flächen, wird GIESSCOLORLUX H 37. oder HIGH SOLID GRUNDLACK H 4500 verwendet. Die Kalkeichenpaste aufspritzen und mit einem Ballen quer zur Faserrichtung in die Poren einreiben. Mit einem sauberen Lappen reibt man anschließend noch mal kräftig nach, um Reste der Kalkeichenpaste von der Oberfläche zu entfernen.

Die Trockenzeit der Kalkeichenpaste P 1669 richtet sich nach der Auftragsmenge, bei dünnem Auftrag ca. 2 Stunden (20 °C), bei höherer Schichtstärke kann eine längere Trocknung nötig sein. Nach der Trocknung der Paste erfolgt ein Zwischenschliff. Dadurch wird der letzte Schleier von der Oberfläche entfernt. Anschließend wird die Fläche zum Schutz mit unserem Klarlack z.B. GIESSCOLORLUX H 37., am gleichen Tag, überlackiert.

Diese Information wurde nach dem neusten Stand der Arbeitstechnik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethode außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fachund handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert.  
06.2015



**PLANTAG Coatings GmbH**  
Plantagenweg 34-38  
32758 Detmold  
DEUTSCHLAND  
Fon +49 5231 6002 0  
Fax +49 5231 6002 21  
E-Mail info@plantag.de

**JORDAN Lacke GmbH**  
Plantagenweg 34-38  
32758 Detmold  
DEUTSCHLAND  
Fon +49 5231 6002 661  
Fax +49 5231 6002 9661  
E-Mail info@jordanlacke.de