


ARTIKEL: AQUA-MAGIC-CLEAR
ART.-NR.: JM7477-X
SYSTEM: Wässriger 1K Decklack auf Basis von Acrylatharzen



PRODUKTBESCHREIBUNG

Aqua-Magic-Clear JM7477-X ist ein farbloser, wässriger 1K Decklack auf Basis von Acrylatharzen und zeichnet sich aus durch:

- besonders hohe Transparenz
- sehr hohe Lichtstabilität
- gute Anfeuerung des Holzuntergrundes
- hohe mechanische Widerstandsfähigkeit
- einfache Handhabung

ANWENDUNGSBEREICH

Eignet sich zur Beschichtung von:

- verschiedensten Massivhölzern (Nicht für Exoten und holzinhaltsstoffreichen Hölzern geeignet)
- feifurnierten Trägerplatten
- schwerentflammaren Trägerplatten
- modifizierte Variante des JM7475-X speziell für porige Hölzer



Das Produkt findet Anwendung in der Beschichtung von:

- Möbeloberflächen
- Türen
- Holzwerkstoff- und Holzteilen

TECHNISCHE DATEN

- Farbton: farblos
- Glanzgrad: -2: stumpfmatt
-3: matt
-4: seidenmatt
- Auslaufzeit: 110-120 s DIN 53211/ 4 mm
- Dichte: ca. 1,03 g/cm³




VERARBEITUNG



Auftragsmenge pro Schicht (g/m ²)	70-120	
Anzahl an Schichten	2	
Düsengröße (mm)	1,8-2,0	0,28-0,33
Spritzdruck (bar)	1,8-2,3	100-120
Zerstäuberdruck (bar)		1,0-2,0

TROCKNUNG

HÄRTER, VERDÜNNER, ZUSÄTZE

Staubtrocken	20 min		Härter	Als zusätzliche Vernetzkomponente kann Aqua-Crosslinker JH8413-0 verwendet werden. In Abhängigkeit von der Anwendung empfiehlt sich eine Zugabe von 2-5 %. Unmittelbar nach der Zugabe zur Lackkomponente sorgfältig aufrühren. Vor Beginn der Verarbeitung wird eine Wartezeit von ca. 10 Minuten empfohlen.
Schleifbar	2-3 h			
Überlackierbar	3-4 h		Topfzeit	Nach der Zugabe wird eine Verarbeitungszeit von ca. 8 Stunden empfohlen, da danach die positiven Eigenschaften des Vernetzers wieder abnehmen.
Stapelbar	über Nacht			
Durchgetrocknet	48 h		Verdünnung	Bei Bedarf: Wasser max. Zugabe: 5 %
Ausgehärtet	7 Tage			
(bei 20 °C und 35-65 % rel. Luftfeuchte und in Abhängigkeit zur Auftragsmenge)			Verzögerer	

Artikel-Nr.: JM7477-X

LAGERUNG



Gut verschlossen, kühl und trocken lagern. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerfähigkeit:

JM7477-X: 12 Monate

JH8413-0: 6 Monate

(jeweils im nicht angebrochenen Originalgebilde)

REINIGUNG



Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit

- Wasser oder
- Aqua-Clean JZ9460-0* reinigen.

*Verdünnt mit 80 Teilen Wasser und 20 Teilen JZ9460-0

BESONDERE HINWEISE

- Vor Gebrauch gründlich aufrühren!
- Die zu lackierenden Substrate sind vor der Beschichtung 12 Stunden im Produktionsraum zu konditionieren.
- Vor dem Auftrag muss die Eignung des Produktes auf dem gewünschten Untergrund mittels Probeauftrag geprüft werden.
- Die Fläche muss vor der Applikation einwandfrei geschliffen, trocken, staub-, fett-, öl- und silikonfrei sein.
- Hohe Luftfeuchte und eine Holzfeuchte über 10% sind unbedingt zu vermeiden. Hohe Luftfeuchtigkeit führt zu längeren Trockenzeiten. Die angegebenen Zeiten sind abhängig von der Auftragsmenge, der Holzart, der Raumtemperatur und der rel. Luftfeuchte.
- Die Gebinde vor Antrocknung schützen und immer sofort nach der Materialentnahme dicht verschließen. Von Sonnenlicht fernhalten, um Hautbildung zu vermeiden. Durch Antrocknung entstandene Haut durch sieben entfernen.
- Der Kontakt mit Eisen, Kupfer, Zink und Aluminium und deren Legierungen ist zu vermeiden. Nur Geräte aus nicht rostenden Werkstoffen verwenden.
- Verdünnungen oder Lösungsmittel herkömmlicher Lacke dürfen nicht in den Wasserlack gelangen.
- Beim Öffnen des Gebindes keine verkrusteten Lackrückstände in den Lack fallen lassen. Diese lösen sich nicht mehr und können nur durch Absieben entfernt werden. Lackreste nicht in die Kanalisation gelangen lassen, sondern austrocknen und dem Industriemüll zuführen.
- Beim Wechsel von Wasserlack auf lösemittelhaltige Lacke, Spritzgeräte gründlich mit verdünntem Wasserlack-Reinigungskonzentrat JZ9460-0, anschließend mit Wasser, dann mit Uni-Waschlöser V 803 oder DD-Verdünnung V 2244 durchspülen. Beim erneuten Wechsel auf Wasserlacke Reinigung in umgekehrter Reihenfolge vornehmen.

NORMEN UND PRÜFUNGEN

- Kann als Mehrschichtlack für schwerentflammbare, furnierte Holzspanplatten im Innenbereich verwendet werden. (Erfüllt im Verbund die Klasse DIN 4102-B1)
- PVC-Fest
- Frei von Formaldehyd
- Decopaint-konform
- DGNB-Kriterien der Qualitätsstufe 3 für Beschichtungen auf nichtmineralischen Untergründen

Sicherheit:

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrostoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. [Mai-24]

PLANTAG Coatings GmbH

Plantagenweg 34-38
 32758 Detmold
 DEUTSCHLAND
 Fon: +49 5231 6002 661
 Fax: +49 5231 6002 9661
 E-Mail: info@jordanlacke.de

JORDAN LACKE – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH