

	Artikelnummer	Lacksystem	Farbe	Glanzstufen	Härter	MV nach Volumen	Verdünnung	Verzögerer	Einsatzbereich	Topfzeit	Arbeitsgänge	Auftragsmenge je Arbeitsgang	Werkzeug	Düse Becherpistole	Spritzdruck Becherpistole	Lieferviskosität in Sekunden (DIN 4)	schleifbar	Zwischenschliff (Körnung)	Durchtrocknung	schwerentflamm- bar	Prüfungen	chem. Wider- standsfähigkeit	PVC-beständig	Reinigung
AQUALINE																								
1K AQUA-FILLER	AF 430	Wässriger Füller	weiß (AF 430) schwarz (AF 430-S)				Wasser		Füller		1 bis 2	120 – 180 g/m²	2	2,0 bis 2,5	2,5 bis 3,5 bar	ca. 35 (DIN 6)	ca. 4 h	230	48 h		EN 71/3			Wasser, AC 460 (20%)
1K+2K AQUA MAGIC-COLOR	AMC 462	Wässriger Farblack	RAL, Sikkens, NCS, etc.	matt	AH 412	10:1	Wasser		Farblack	ca. 2 h	1 bis 2	100 – 130 g/m²	1 und 2	1,8 bis 2,0	1,8 bis 2,5 bar	ca. 40 (DIN 6)	ca. 2 – 3 h	320	48 h	** DIN 4102-B1 (in Prüfung)	EN 71/3 DIN ISO 2409 GT 0			Wasser, AC 460 (20%)
1K+2K AQUA-CLEAR	AC 475	Wässriger Klarlack	klar	stumpfmatt (-10), matt (-20), seidenmatt (-30)	AH 412	10:1	Wasser		Mehrschicht- lack	ca. 2 h	1 bis 2	70 – 120 g/m²	1 und 2	1,8 bis 2,0	1,8 bis 2,3 bar	ca. 70 bis 80	ca. 2 – 3 h	320	48 h	** DIN 4102-B1 (in Prüfung)	EN 71/3 DIN ISO 2409 GT 0	DIN 68861-1B	ja	Wasser, AC 460 (20%)
1K + 2K AQUASTEP	AS 490	Wässriger Klarlack	klar	matt, seidenmatt	AH 410	10:1	Wasser		Treppenlack	ca. 2 h	1 bis 3	120 – 160 g/m²	2	2,0 bis 2,5	3 bis 4 bar	ca. 60 bis 80	ca. 2 – 3 h	240 – 320	48 h		EN 71/3 DIN ISO 2409 GT 0	DIN 68861-1B		Wasser, AC 460 (20%)
2K AQUA-NATUREFFEKT	AN 420	Wässriger Klarlack	klar	naturmatt	AH 410	10:1	Wasser		Rohholzeffekt	ca. 4h	1 bis 2	80 – 120 g/m²	2 und 3	1,5 bis 1,8	2,5 bis 3,0 bar	(DIN 6) ca. 25 bis 30	ca. 4 h	320	48 h		EN 71/3 DIN ISO 2409 GT 0	DIN 68861-1B		Wasser, AC 460 (20%)
DECOLINE																								
2K DECOBASE	DB 626	LM-Grundie-	klar		DH 610	* 2:1	V2244	V19	Absperrgrund	ca. 7 h	1 bis 2	130 – 150 g/m²	2	1,5 bis 1,8	2,5 bis 3,5 bar	ca. 30	ca. 6 – 10 h	240 – 280	15 h					V1415, V2244,
1K+2K DECO-OIL	DO 660	rung Klares Öl	klar	satin	DH 613	10:1	DECO-OIL-THINNER 608		ÖI	ca. 2 h	2	40 - 60 g/m ²	1 und 2	1,5	2 bis 3 bar	ca. 35	ca. 12 h	320 – 400	24 h		EN 71/Teil 3 DIN 53160	DIN 68861-1C		UNI-WASCHLÖSER 803 V1415, V2244, UNI-WASCHLÖSER 803
1K+2K DECO-OIL-COLOR	DO 662	Farbiges Öl	Farbe	satin	DH 613	10:1	DECO-OIL-THINNER 608		ÖI	ca. 2 h	2	10 – 20 g/m ²	1 und 2	1,5	2 bis 3 bar	ca. 35	ca. 12 h	320 – 400	24 h		EN 71/Teil 3 DIN 53160	DIN 68861-1C		V1415 V2244 UNI-WASCHLÖSER 803
1K Deco-Object-Oil	DO 670	Weißtransp. Öl	weißtransparent	matt			DECO-OIL-THINNER 608		Öl		1 bis 3	10 – 30 g/m ²	1 und 2	1,5	2 bis 3 bar	ca. 30	ca. 6 h	320 – 400	24 h		EN 71/3	DIN 68861-1C		V1415, V2244, UNI-WASCHLÖSER 803
1K Deco-Naturwachs-Oil	DO 680	Wachsöl	klar	seidenmatt bis matt			DECO-OIL-THINNER 608		ÖI		1 bis 3	10 – 30 g/m²	1 und 2	1,5	2 bis 3 bar	ca. 20	ca. 8 h	320 – 400	24 h		EN 71/3	DIN 68861-1C		V1415, V2244, UNI-WASCHLÖSER 803
CLASSICLINE																								
1K TEMPOFIX-SCHICHTER	SG 17-	NC-Mehr- schichtlack	klar	seidenmatt, matt, stumpfmatt			V1415	V19	Mehrschicht- lack		2	120 – 130 g/m²	2	1,5 bis 1,8	2,5 bis 3 bar	ca. 30	ca. 1h	240 – 320	6 h		EN 71 / Teil 3 DIN 53160		bedingt	V1415 UNI-WASCHLÖSER 803
1K COSMOLIT-SCHICHTER	HS 200	SH-Mehr- schichtlack	klar	seidenmatt, matt, stumpfmatt			V1415	V19	Mehrschicht- lack		2	120 – 140 g/m²	2	1,5 bis 1,8	2 bis 2,5 bar	ca. 25	ca. 1 – 2 h	240 – 320	6 h		EN 71 / Teil 3 DIN 53160	DIN 68861-1B	ja	V1415 UNI-WASCHLÖSER 803
2K PUR-SCHICHTER	H 136	LM-Mehr- schichtlack	klar	seidenmatt, matt, stumpfmatt, spezialmatt	H 1362	10:1	V2244	V19	Mehrschicht- lack	ca. 48 h	2	120 - 140 g/m ²	2	1,5 bis 1,8	2 bis 2,5 bar	ca. 30	ca. 2 – 3 h	240 – 320	15 h		EN 71/Teil 3 DIN 53160	DIN 68861-1B	ja	V1415 V2244 UNI-WASCHLÖSER 803
2K GIESS-COLORLUX	H 37	LM-Klarlack	klar	glänzend, seidenmatt, matt, stumpfmatt, spezialmatt	H 132	10:1	V2244	V19	Mehrschicht- lack	ca. 48 h	1 bis 2	100 – 140 g/m²	2 und 3	1,5 bis 1,8	2 bis 3 bar	ca. 30	ca. 2 – 3 h	240 – 320	15 h	** DIN 4102-B1	EN 71/Teil 3 DIN 53160	DIN 68861-1B	ja	V1415 V2244 UNI-WASCHLÖSER 803
2K CLASSIC-EXTREME- RESIST	CE 894	LM-Klarlack	klar	matt und stumpfmatt	H 132	10:1	V2244	V19	Decklack	ca. 24 h	1 bis 2	120 – 160 g/m²	2	1,5 bis 2,0	2 bis 3 bar	ca. 30	ca. 2 – 3 h	240 – 400	15 h		EN 71 / Teil 3 DIN 53160	DIN 68861-1B	ja	V1415 V2244 UNI-WASCHLÖSER 803
2K PUR-FÜLLER	F 1338	LM-Füller	weiß (F 1338) schwarz (F 1338 -S)		H 132	10:1	V2244 oder V1313	V19	Füller	ca. 6 h	1 bis 2	120 – 180 g/m²	2	1,7 bis 2,0	2,5 bis 3,5 bar	ca. 120 bis 140	ca. 2 h	280 – 400	15 h	** DIN 4102-B1	EN 71, Teil 3 DIN ISO 2409 GT 0			V1415 V2244 UNI-WASCHLÖSER 803
2K JORA-COLOR	JC 150	PU-Farblack	RAL, Sikkens, NCS, etc., auch Metallic	matt	H 132	10:1	V2244	V19	Farblack	ca. 8 h	1 bis 2	140 – 180 g/m²	2	1,5 bis 1,8	2,5 bis 3 bar	ca. 80 bis 100	entfällt		15 h	** DIN 4102-B1	EN 71/Teil 3 DIN 53160	DIN 68861-1B	,	V2244 UNI-WASCHLÖSER 803
2K COLORLUX-METALLIC	H 378	LM-Farblack	Metallicfarbtöne		H 132		V2244	V19	Metallic- Farblack	ca. 4 h	1	100 – 140 g/m²	2	1,5 bis 1,8	2 bis 3 bar	ca. 70	entfällt	040 000	15 h		EN 71 / Teil 3 DIN 53160	DIN 68861-1B	ja	V1415 V2244 UNI-WASCHLÖSER 803
2K JOCOPAN-ROHHOLZ- EFFEKTLACK 2K HIGH-SOLID GRUNDLACK	H 1861 H 4500	LM-Klarlack Festkörper-	klar	naturmatt glänzend	H 1862 H 4002		V2244 V2244	V19	Mehrschicht- lack Grundlack	ca. 6 – 8 h	1 bis 2	120 – 140 g/m ² 120 – 140 g/m ²	2	1,5 bis 1,8 1,5 bis 1,8	2 bis 3 bar 2 bis 3 bar	ca. 15	ca. 3 – 4 h ca. 6 – 8 h	240 - 280 240 - 280	15 h 15 h		EN 71/Teil 3 DIN 53160	DIN 68861-1B		V1415
		reiche LM- Grundierung											2							** DIN 4400 D4	EN 74 /T-11 2	DIM coost 42	:-	UNI-WASCHLÖSER 803
2K JORA-BRILLANT 2K JORA-BRILLANT-COLOR	JB 875 JBC 855	PU-Hoch- glanzlack Farbiger PU-	RAL, Sikkens, NCS, etc.	hochglänzend hochglänzend	H 872		V2083		Schicht- und Decklack Farblack	ca. 5 h	1 bis 2 1 bis 2	80 - 120 g/m ² 80 - 120 g/m ²	2	1,2 bis 1,8	2,5 bis 3,5 bar 2,5 bis 3,5 bar	ca. 30	über Nacht über Nacht	320 - 600 320 - 600	24 h 24 h	** DIN 4102-B1 ** DIN 4102-B1	EN 71/Teil 3 DIN 53160 EN 71/Teil 3	DIN 68861-1B DIN 68861-1B		V 2244 V 2083, UNI-WASCHLÖSER 803 V 2244 V 2083,
2K HIGH-SOLID-COLOR	Н 6000,	Hochglanzlack	RAL, Sikkens, NCS, etc.	matt, spezialmatt	H 6002		V2244	V19	Farblack	1 h			2	1,5 bis 1,8	2,5 bis 3,5 bar 2 bis 3 bar		ca. 6 – 8 h	280 – 400	15 h	** DIN 4102-B1	DIN 53160 EN 71 / Teil 3	DIN 68861-1B	,	UNI-WASCHLÖSER 803 V2244
STAINLINE	H 6007																				DIN 53160			UNI-WASCHLÖSER 803
AQUASTAIN	AS 331-333	Wässrige Beize	331: 5 Grundtöne 332: 42 Kartentöne				AQUABRIGHTENER 301		transparente Holzeinfärbung		1	100 – 150 g/m²	1 und 2	1,2 bis 1,5	2 bis 2,5 bar				5 – 7 h					Wasser, AC 460 (20%)
AQUASTAIN POSITIV	ASP 431-433	Beize Wässrige Beize	332: 42 Kartentone 333: Sondereinstellungen 431: 8 Grundtöne 432: 15 Kartentöne				AQUABRIGHTENER 401		positives Beizbild, transpa-		1	100 – 150 g/m²	1 und 2	1,2 bis 1,5	2 bis 2,5 bar				4 – 5 h					AC 460 (20%) Wasser, AC 460 (20%)
AQUASTAIN-COLOR	ASC	Wässrige	433: Sondereinstellungen 531: 9 Grundttöne				Aufheller		rente Holzeinfär- bung transparente		1 bis 3	100 – 150 g/m²	1 und 2	1,2 bis 1,5	2 bis 2,5 bar				4 – 5 h					Wasser,
CLASSICSTAIN	531+533 CS 731-833	Beize Lösemittel Beize	533: Sondereinstellungen 731: 6 Grundtöne 732: 21 Kartentöne 733: Sondereinstellungen				ASC 501 CS700 oder CS800		bis deckende Holzeinfärbung transparente Holzeinfärbung auch mit		1 bis 3			1,2 bis 1,5	2 bis 2,5 bar				1 – 2 h					AC 460 (20%) V1415 V2244 UNI-WASCHLÖSER 803
Glanzstufen: 1 = glänzend 3 = 5 = matt 7 = spez				mischte Lacksysteme sin ern einsetzbar erbund mit geprüftem Lac		ebleichten	DIN 4 DIN I	102-B1: S SO 2409: E	zu den DIN-Normen: chwerentflammbar I Beschichtungsstoffe in extrahierbaren Scl	DIN 68861/1B – Gitterschni	3: Chemiscl ittprüfung	he Beständigkeit	it V		llen, Pinsel less, Airmix und Be Bauftragsmaschine					JO PC	ORDAN LAG GG GROUP	Fon. +4 info@jo	49 5231 6002 661 ordanlacke.de	nbH 32758 Detmold Fax +49 5231 6002 9661 www.jordanlacke.de Marke der PLANTAG Coatings GmbH

