TECHNISCHES MERKBLATT

PLANTAG
PCG GROUP

ARTIKEL: Haftprimer für PE, PP und PVC

ART.-NR.: 61283.1

SYSTEM: Modifiziertes Polyolefin

TECHNISCHE DATEN

- Farbton: farblos
- Glanzgrad: entfällt
- Lieferviskosität: ca. 11 s DIN 53211/4 mm
- Dichte: ca. 0,87 g/cm³

LAGERUNG

Gut verschlossen, kühl und trocken lagern.

Lagerfähigkeit:

61283.1: 6 Monate

(im nicht angebrochenen Originalgebinde)

BESONDERE HINWEISE

- **Verarbeitung:**
  Spritzapplikation oder Rasterwalze
- **Auftragsmenge:**
  0,5 - 1,5 g/m² trocken (10 - 30 g/m² nass)
- **Härtung/Trocknung:**
  bei Raumtemperatur oder 30-60 s bei 50-70°C

- Vor Gebrauch gründlich aufrühren!
- Die zu lackierenden Substrate sind vor der Beschichtung 12 Stunden im Produktionsraum zu konditionieren.
- Vor dem Auftrag muss die Eignung des Produktes auf dem gewünschten Untergrund mittels Probeauftrag geprüft werden.
- Die Fläche muss vor der Applikation einwandfrei geschliffen, trocken, staub-, fett-,öl- und silikonfrei sein.
- Die Gebinde vor Antrocknung schützen und immer sofort nach der Materialentnahme dicht verschließen. Von Sonnenlicht fernhalten, um Hautbildung zu vermeiden. Durch antrocknen entstandene Haut durch sieben entfernen.
- Die Auftragsmengen sind in Abhängigkeit vom gewünschten Oberflächeneffekt und der Art des Substrats variabel.
- Bei forcierter Trocknung reduzieren sich die Trockenzeiten erheblich.

Sicherheit:

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. [Feb-20]

PLANTAG Coatings GmbH
Plantagenweg 34-38
32758 Detmold
DEUTSCHLAND
Fon: +49 5231 6002 661
Fax: +49 5231 6002 9661
E-Mail: info@plantag.de

PLANTAG COATINGS– Stark in Lack