

ARTIKEL: DECO-OIL-COLOR
ART.-NR.: DO 630
SYSTEM: Lösemittelhaltiges 1K Öl



PRODUKTBESCHREIBUNG

Bei JORDAN DECOLINE handelt es sich um festkörperreiche Lacksysteme und Öle, diese sind umweltfreundlich und wirtschaftlich. Das Lacksystem überzeugt durch eine Vielzahl handfester Vorteile.

DECO-OIL-COLOR DO 630 ist ein farbiges, lösemittelhaltiges 1K Öl und zeichnet sich aus durch:

- sehr leichte Verarbeitung
- sehr wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften
- gute Aufglanzstabilität
- angenehme Haptik
- geruchsmild

ANWENDUNGSBEREICH

Eignet sich zur Beschichtung von:

- verschiedensten Massivhölzern (Nicht für Exoten und holzinhaltsstoffreichen Hölzern geeignet)
- feinfurnierten Trägerplatten



Das Produkt findet Anwendung in der Beschichtung von:

- Möbeloberflächen
- Parkettfußböden
- Treppenbauteilen und -stufen

TECHNISCHE DATEN




- Farbton: DO 630-10 gelb
DO 630-13 oxidgelb
DO 630-30 oxidrot
DO 630-33 rot
DO 630-38 magenta
DO 630-44 violett
DO 630-50 blau
DO 630-60 grün
DO 630-80 braun
DO 630-90 weiß
DO 630-96 schwarz
- Glanzgrad: matt
- Lieferviskosität: 20-40 s DIN 53211/ 4 mm
- Dichte: ca. 0,91 g/cm³

VERARBEITUNG

	
Auftragsmenge (g/m ²)	10-20
Anzahl an Schichten	2
Düsengröße (mm)	
Spritzdruck (bar)	
Zerstäuberdruck (bar)	

TROCKNUNG

HÄRTER, VERDÜNNER, ZUSÄTZE

Staubtrocken	6 h		Härter	
Schleifbar				
Überlackierbar			Topfzeit	
Stapelbar	24 h			
Durchgetrocknet	24 h		Verdünnung	Bei Bedarf: V 608 max. Zugabe: 5 %
Ausgehärtet	7 d			
(bei 20 °C und 35-65 % rel. Luftfeuchte und in Abhängigkeit zur Auftragsmenge)			Verzögerer	

Artikel-Nr.: DO 630

LAGERUNG



Gut verschlossen, kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen.

Lagerfähigkeit:

DO 630: 6 Monate

(jeweils im nicht angebrochenen Originalgebinde)

REINIGUNG



Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit

- Nitro-Verdünnung V 1415 oder
- DD-Verdünnung V 2244 oder
- V 2249 oder
- V 608 reinigen.

BESONDERE HINWEISE

- Vor Gebrauch gründlich aufrühren!
- Die zu lackierenden Substrate sind vor der Beschichtung 12 Stunden im Produktionsraum zu konditionieren.
- Vor dem Auftrag muss die Eignung des Produktes auf dem gewünschten Untergrund mittels Probeauftrag geprüft werden.
- Die Fläche muss vor der Applikation einwandfrei geschliffen, trocken, staub-, fett-, öl- und silikonfrei sein.
- Hohe Luftfeuchte und eine Holzfeuchte über 10% sind unbedingt zu vermeiden. Hohe Luftfeuchtigkeit führt zu längeren Trockenzeiten. Die angegebenen Zeiten sind abhängig von der Auftragsmenge, der Holzart, der Raumtemperatur und der rel. Luftfeuchte.
- Die Gebinde vor Antrocknung schützen und immer sofort nach der Materialentnahme dicht verschließen. Von Sonnenlicht fernhalten, um Hautbildung zu vermeiden. Durch Antrocknung entstandene Haut durch sieben entfernen.
- Vor Beginn der Lackierarbeiten Farbton auf Richtigkeit prüfen (geringe Farbabweichungen vorbehalten). Ausfallmuster auf dem jeweiligen Holz anfertigen.
- Auch während der Verarbeitung gelegentlich umrühren um Gleichheit von Farbton, Deckkraft und Mattgrad sicherzustellen. Grundlage unserer Farbtöne ist die Betrachtung bei Tageslicht (D65).
- Bei Standardfarben dienen die in der Musterkarte gezeigten Farbtöne nur zur Orientierung.
- Lösungsmittelhaltige Produkte sind feuergefährlich, auch während der Verarbeitung und Trocknung.
- Selbstentzündungsgefahr bei mit Naturöl-/Möbelölprodukten benetzten Stoff- oder Papiertüchern (Autoxidation)!
- Getränkte Auftragstücher und Putzlappen sind daher im Freien zu trocknen oder in einem geschlossenen, feuersicheren Behälter aufzubewahren. Verschmutzte Lappen können auch mit Wasser bedeckt min. 48 h aufbewahrt werden, danach können diese gemäß den örtlichen Verordnungen entsorgt werden.
- Unter Sauerstoff- und Lichtabschluss halten.
- Produkte, die oxidativ trocknen (z.B. Öle) und Produkte, die leichtentzündliche Rückstände bilden (z.B. NC-Lacke), dürfen wegen der Selbstentzündungsgefahr nicht in selben Lackierkabinen appliziert werden. Nur in dafür vorgesehenen Spritzständen verarbeiten. Spritznebelverschmutzungen regelmäßig entfernen.
- DO 630 ist nicht geeignet für gebleichte Hölzer.

PRÜFNORMEN

- DIN-68861-1C chemische Widerstandsfähigkeit
- aromatenfrei
- kobaltfrei

Sicherheit:

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. [Jun-21]

PLANTAG Coatings GmbH
 Plantagenweg 34-38
 32758 Detmold
 DEUTSCHLAND
 Fon: +49 5231 6002 661
 Fax: +49 5231 6002 9661
 E-Mail: info@jordanlacke.de

JORDAN LACKE – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH