

**ARTIKEL:** GLASS-HARDENER  
**ART.-NR.:** GH 135  
**SYSTEM:** Glaslackhärter

## TECHNISCHE DATEN

- Farbton: farblos
- Glanzgrad: entfällt
- Lieferviskosität: 18-20 s DIN 53211/4 mm
- Dichte: ca. 1,03 g/cm<sup>3</sup>

## LAGERUNG



Gut verschlossen, kühl und trocken lagern.

### Lagerfähigkeit:

GH 135: 6 Monate

(im nicht angebrochenen Originalgebände)

## BESONDERE HINWEISE

- Der Härter darf nicht mehr verwendet werden, wenn seine Viskosität merklich angestiegen ist!
- Kann mit allen 10:1 gemischten JORDAN-Lösemittellacken verwendet werden.
- Die Topfzeiten sind entsprechend der Angaben des H 132 aus den technischen Merkblätter, der verwendeten Stammlacke, zu entnehmen.
- **Wichtig:** Da der GLASS-HARDENER GH 135 mit der Feuchtigkeit der Umgebungsluft reagiert sind bei Topfzeitangaben von über 8 h, diese auf maximal 8 h zu reduzieren.
- Für weitere Informationen zur Verarbeitung sind die technischen Merkblätter des entsprechenden Stammlackes zu beachten.

### Sicherheit:

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. [Mai-21]

### PLANTAG Coatings GmbH

Plantagenweg 34-38  
 32758 Detmold  
 DEUTSCHLAND

Fon: +49 5231 6002 661  
 Fax: +49 5231 6002 9661  
 E-Mail: info@jordanlacke.de

JORDAN LACKE – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH